



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø ca. 50 - 70 ml / m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 12,5 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 42,5 m<sup>2</sup>

## Lněná fermež 230

Penetrace s otevřenými póry pro silně savé podklady v interiéru, jako jsou parkety z čelního dřeva, korku nebo terakoty. Venku bez ochranného filmu proti zamodrání a bez UV ochrany.

Do interiéru a exteriéru.

### Oblast použití:

Penetrace s otevřenými póry pro silně savá dřeva v interiéru. Aplikovatelná i venku. Bez ochrany proti zamodrání a UV.

### Technické vlastnosti:

Odpuzuje vodu, paropropustná. Proniká hluboko a zůstává elastická. Nevhodná jako materiál tvořící vrstvy!

### Barevný odstín:

Transparentní, mírně nažloutlý. Světlá dřeva jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě. U všech fermeží dochází po určité době k mírnému zežloutnutí, resp. tmavému zežloutnutí.

### Složení:

Světlý, nebílený lněný olej, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

### Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

### Zpracování:

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek, jinak hrozí nebezpečí pozdějšího lepení. Poté nechte 24 - 48 hodin vyschnout.

### Doba schnutí:

Suché proti prachu po 24 - 48 hodinách. Zpracovatelné po 2 - 4 dnech. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění tvorbě zápachu.

### V případě neošetřeného podkladu si všimněte:

Naneste sytě jednu vrstvu. Po cca 20 minutách pečlivě odeberte lesklý přebytek, jinak hrozí nebezpečí pozdějšího lepení. Poté nechte 24 - 48 hodin vyschnout. Zpracovatelné po 2 - 4 dnech. Před dalším ošetřením jiným výrobkem LEINOS musí být zajištěno, aby byl podklad ošetřený penetrací dobře suchý a nebyl už savý pro zabránění ztenčení následných filmů a tím vzniku méně kvalitních povrchů.

### Velikost balení a spotřeba:

Cca 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> pro nátěr, může se podle savosti podkladu lišit.

balení	vystačí na...*
0,75l	12,5 m <sup>2</sup>
2,5l	42,5 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu



**Skladování a trvanlivost:**

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

**Likvidace:**

V souladu s místními, úředními předpisy. Evropský katalog odpadů (EAK): 08 01 02.

**Ředící a čisticí prostředky:**

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití.

**GISCODE:**

Ö 10+

**Zvláštní upozornění:**

Rostlinnou fermež 230 nepoužívejte na dřeva s jemnými póry, jako např. dub nebo teak, protože do něj proniká nedostatečně.

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkáčích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 03.04.2025

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**

**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) •**

**[info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**