



**LEINOS**  
Naturfarben

Ø 70 ml / m<sup>2</sup>

0,25 l ≈ 3,5 m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 11 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 36 m<sup>2</sup>

## Základ pod bílý lak 810

Rychle schnoucí, dobře brousitelný základ pod bílý lak na dřevěné, kamenné a kovové plochy do interiéru a exteriéru. Následné ošetření Bílým lakem LEINOS 820.

### Oblast použití:

Základní nátěr a adhezivní základ s otevřenými póry, před lakování Bílým lakem LEINOS 820. Také na sklovláknité tapety.

### Technické vlastnosti:

Voděodolný, elastický, dobré plnicí a krytí vlastnosti, dobré schnutí a brousitelnost. Paropropustný.

### Barevný odstín:

Přírodně bílý, matný.

### Složení:

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, jíl, kyselina křemičitá, oxid titaničitý, křída, mastek, isoparafín, sušidla. Obsah VOC 200 g/l. Limitní hodnota EU max. 300 g/l (kategorie "d" od 2010).

### Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a nesmí být savý.

### Zpracování:

Nanášejte natíráním, válečkem, stříkáním. Prostorová a povrchová teplota nad 15 °C. Před použitím pečlivě zamíchejte!

### A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Před použitím zamíchejte. 1 šetrný nátěr Základem pod bílý lak 810 při teplotě nad 15 °C. Následně můžete dále pracovat s Bílým lakem LEINOS 820.

### B. Renovace na stávající starý nátěr:

Neintaktní staré nátěry beze zbytku odstraňte. Poté skladba nátěru dle bodu A. Intaktní staré nátěry po dobrém přebroušení a kontrole z hlediska snášenlivosti ihned ošetřete Bílým lakem LEINOS 820.

### Doba schnutí:

Suchý proti prachu po cca 3 hodinách. Suchý, brousitelný a zpracovatelný po 24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

### Velikost balení a spotřeba:

Cca 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> pro nátěr. Nanášejte šetrně, zabráníte tak chybám při sušení!

balení	vystačí na...*
0,25l	3,5 m <sup>2</sup>
0,75l	11 m <sup>2</sup>
2,5l	36 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu



### Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

**Likvidace:**

V souladu s místními, úředními předpisy. Suché zbytky výrobku mohou být zlikvidovány jako komunální odpad. Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

**Ředící a čisticí prostředky:**

LEINOS Ředidlo 200. Výrobek je připraven k přímému použití. Nástroje ihned po použití umyjte ředidlem.

**GISCODE:**

Ö 60+

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkáčích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) • [info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**