



LEINOS
Naturfarben

Ø 200 - 400 g/m²
je nach Zahnung

1 kg ≈ 2,5 m²
3 kg ≈ 10 m²
10 kg ≈ 33 m²

Přírodní latexové lepidlo 720

Vodouředitelné disperzní lepidlo na bázi přírodního latexu.

Vhodné pro korek, linoleum a koberce.

Oblast použití:

Přírodní lepidlo je vhodné pro lepení následujících podlahových krytin: nenatřený rub korkových podlah, linoleum s jutovým podkladem, přírodní korkové linoleum, vlněné plsti, vláknité desky na bázi celulózy (např. sololit, sololak), dřevovláknité desky, textilní podlahové krytiny s textilním nebo latexovým podkladem z latexové pěny, vpichované podlahoviny a podlahoviny z přírodního kaučuku.

Tímto lepidlem nesmí být lepeny: PVC podlahoviny, dýhované korkové dlaždice a korkové parkety s hustotou menší než 480 kg/m².

Technické vlastnosti:

Disperzní lepidlo je vyrobeno z přírodní latexové pryskyřice. Je vodouředitelné a je vhodné pro instalaci podlahových krytin, taky na podlahy s podlahovým vytápěním.

Lepidlo je v souladu s DIN 53269, 53275 a 54324. Je vhodné i pod židle s kolečky.

Složení:

Voda, přírodní latex, estery přírodních pryskyřic, mastek, odpěňovače, křemelina, škrob, kasein, konzervační mikrobicidní a fungicidní látka: Benzisothiazolinon. (Tento produkt nepodléhá nařízení o obsahu těžkých organických látek).

Podklad a příprava:

Podklad musí odpovídat DIN 18365, to znamená že musí být rovný, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty a musí být bez trhlin. Vysoce savé nebo písčité plochy předem natřete zředěným lepidlem. Litý asfalt a anhydritové potěry musí být vyrovnány. Podklady pro korkové parkety a linoleum jsou většinou vyrovnány. Samotné korkové desky před montáží vyjměte z uzavřeného obalu a nechejte 24 hod. aklimatizovat v prostoru montáže (při pokojové teplotě min. 18°C, rel. vlhkosti max. 65%). Staré podlahové krytiny nejsou vhodné jako podklad.

Zpracování:

Lepidlo přírodní pryskyřice se nanáší v dodané konzistenci zubovou stěrkou B2 / B3 rovnoměrně na zemi. Podlahovou krytinu ihned položte do lepidla a rovnoměrně ji přitlačte. Skvrny od lepidla je nutné ihned odstranit vodou. Korkové parkety a linoleum je potřeba 30 - 60 min. válcovat přítlačným víceválečkovým válcem na podlahoviny který ideálně kopíruje podlahu. Před lepením musí být linoleum jeden den aklimatizováno, aby se přizpůsobilo podmínkám v konkrétní místnosti.

Velikost balení a spotřeba:

Základní nátěr podlahy zubovou špachtlí B2: 350 - 400 g/m². Nenatřené a vysoce savé podklady stejně jako strukturovanější rubové strany: 400 - 450 g/m² se zubovou špachtlí B3.

balení vystačí na...*

1kg	2,5 m ²
3kg	10 m ²
10kg	33 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

V chladu a suchu, ale ne v mrazu. Otevřené obaly dobře uzavřete!

Likvidace:



Prázdné obaly vytřete štětcem a potom odevzdejte v recyklačních centrech nebo ve sběrných dvorech. Zbytky lepidla nechejte vyschnout a potom ho můžete odstranit s domácím odpadem. Odpadový kód (EAK) 08 04 10

Ředící a čistící prostředky:

Lepidlem nasáklé nebo potřísněné pracovní pomůcky čistěte vodou ihned po použití. Zbylé již vyschlé potřísnění lepidlem odstraňte ředidlem.

GISCODE:

D 1

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz