


 $\varnothing 40 \text{ ml / m}^2$
 $0,25 \text{ l} \approx 6,5 \text{ m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 19 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 63 \text{ m}^2$

Olej na pracovní desky 280

Správná péče o váš „pracovní stůl“

Olejované pracovní desky potřebují z důvodu intenzivního používání tekutin a chemických látek pravidelnou péči. Tento olej na pracovní desky je speciálně přizpůsobený na požadavky v prostorách kuchyně.

Oblast použití:

K impregnaci povrchů kuchyňských desek, nábytku a dětských hraček ze dřeva.

Technické vlastnosti:

Velmi dobrá odolnost proti skvrnám od kávy, červeného vína, ovocných šťáv atd. Splňuje normy DIN 68861, část 1 B (povrchy nábytku) a DIN EN 71, část 3 (povrchy dětských hraček). Proniká dobře do dřeva, je difúzní, antistatický, oživuje a prohlubuje přírodní strukturu a odstín ošetřovaného dřeva.

Barevný odstín:

Bezbarvý.

Složení:

Lněný olej, tungový olej, ricinový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrytalický vosk, oxid křemičitý, oxid zinečnatý, sušidla. Obsah VOC 345 g/l. Limitní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010)

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva pod 14 %), pevný, savý, čistý, bez pryskyřic a prachu. Konečné broušení brusným papírem o zrnitosti 240.

Zpracování:

Nanášíte štětcem, hadříkem, válečkem nebo houbou při teplotě okolí a povrchu nad 15 °C. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštíte do sucha hadrem nebo padem.

A. Neošetřený, savý podklad:

1. Nadbytečný nevsáknutý olej po cca. 20 - 30 min. setřete, resp. odstraňte a povrch vyleštíte do sucha hadrem nebo padem. Potom celý povrch vyleštíte do sucha hadrem.
2. Následující den naneste další tenkou vrstvu a zpracujte tak, jak uvedeno výše. Podle savosti podkladu naneste ještě i třetí vrstvu. Důležité: Na povrchu nesmí po zaschnutí zůstat žádná olejová vrstva!

B. Renovační nátěr:

- K péči a osvěžení povrchů ošetřete olejem tak, jak je výše uvedeno. Již narušené, zašedlé plochy přebruste jemným brousícím papírem (zrnitost 240) nebo padem a přetřete olejem. Velmi zatěžované plochy přetřete olejem jednou za měsíc.

Provedte nejprve zkoušku! Důležité: Při zpracování a sušení zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu!

Doba schnutí:

Po 12 - 24 hodinách (při 18 - 22 °C / 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu) je povrch suchý a přetíratelný. Úplné vyschnutí trvá cca 7 - 10 dnů. V průběhu sušení zajistěte optimální cirkulaci vzduchu!

Velikost balení a spotřeba:



20 - 50 ml/m² podle savosti základu.

balení	vystačí na...*
0,25l	6,5 m ²
0,75l	19 m ²
2,5l	63 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladnu a suchu. V originálně uzavřeném balení je výrobek trvanlivý minimálně 2 roky. Zbytky výrobku přelijte do menší nádoby a pečlivě uzavřete.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky tohoto produktu můžete odstranit s komunálním odpadem. Katalogové číslo odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čistící prostředky:

Olej na pracovní desky 280 je hotový k přímému použití. Pracovní potřeby ihned po použití vyčistěte Ředidlem LEINOS 200.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čistící hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz