


 $\varnothing 15 - 30 \text{ ml} / \text{m}^2$
 $0,75 \text{ l} \approx 34 \text{ m}^2$
 $2,5 \text{ l} \approx 113 \text{ m}^2$
 $10 \text{ l} \approx 450 \text{ m}^2$

Parketový olej LF 253

Kombinace oleje, pryskyřice a vosku. Neobsahuje rozpouštědla.

Pro interiérová schodiště a podlahy s velkým provozním zatížením. Vytvoří tenký olejově-voskový film, který se velmi snadno čistí.

Oblast použití:

Na dřevěné podlahy, OSB desky Sterling a podobné podklady.

Technické vlastnosti:

Parketový olej LF 253 je směs oleje a vosku bez obsahu rozpouštědel. Dlouhodobě ošetřuje dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a poskytuje dřevu sametový lesk. Po dvou aplikacích je odolný potu a slinám podle DIN EN 53160.

Barevný odstín:

002 bezbarvý, 202 bílý.

Složení:

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový a ricinový olej, mikrokrytalický vosk, oxid hlinitý, kaolín, minerální pigmenty (kromě bezbarvého), sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku je max 1 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie E od roku 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %) a bez mastných nečistot. Pracovní teplota by měla být vyšší než 16 °C. Při nižších teplotách se proces sušení prodlužuje. Poslední broušení povrchu provádějte brusným papírem o zrnitosti nejméně 120 nebo brusnou mřížkou.

Zpracování:

Parketový olej LF naneste jedenkrát rovnoměrně dvojitou parketovou stěrkou (spotřeba 15 - 30 ml/m², v závislosti na savosti dřeva). Poté důkladně vetřete jednokoutoučovou leštičkou se zeleným padem a vyleštete použitím bílého padu. Intenzivně zatěžované nebo hodně savé podlahy ošetřete ještě druhou vrstvou. Po 20 - 30 minutách vyleštete povrch bílým padem. Zabraňte bezpodmínečně tvorbě silnější vrstvy! Všimněte si: Podlahy musí být položeny bez spár, případně zaspárovány. V případě výskytu spár může docházet ke vzlínání zateklého oleje nebo později k hluku při chůzi (vrzání).

Doba schnutí:

Doba schnutí činí přibližně 6 - 12 hodin (při 20 - 23 °C a 50 - 55 % relativní vlhkosti vzduchu). Zcela vysušený a plně zatížitelný po 7 - 10 dnech.

Velikost balení a spotřeba:

Spotřeba je 15 - 30 ml/m²; vydatnost 40 - 60 m²/l.

balení vystačí na...*

0,75l	34 m ²
2,5l	113 m ²
10l	450 m ²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Skladujte na chladném a suchém místě. Nádobu dobře uzavřete. Originální neotevřené balení je stabilní minimálně 2 roky.

Likvidace:

Obaly zcela vyprázdněte a poté odevzdejte na sběrném místě. Zaschnuté zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Odpadový kód: EAK 08 01 12

GISCODE:

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkačích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 21.11.2024

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz