



LEINOS
Naturfarben

Ø 70 ml / m²

30 l ≈ 430 m²

200 l ≈ 2.860 m²

1000 l ≈ 14.290 m²

Tvrký olej pro nábytkový průmysl 246

Vysoce odolný základ a vrchní nátěr

Na nábytek a užitkové předměty ze dřeva. Zpracování: Nanášíte máčením, nátěrem, stříkáním a poléváním. Vhodné k aplikaci strojem. Odpuzuje vodu.

Oblast použití:

Pro impregnaci s otevřenými póry všech savých podkladů v interiéru, na obzvláště silně zatěžované povrchy. Použitelné i jako máčecí olej.

Technické vlastnosti:

Vodoodpudivý, hluboce pronikající impregnace. Propustný pro vodní páry. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3.

Barevný odstín:

Bezbarvý až mírně nažloutlý. Světlé, savé podklady jsou po vyschnutí mírně tmavší. Výsledná barva dřeva rovněž závisí na druhu dřeva a jeho kresbě.

Složení:

Lněný olej, vařený lněný a tungový olej, tepelně upravená směs tungového oleje, ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, isoparafín, sušidla. Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 470 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 700 g/l (kategorie F od 2010).

Podklad a příprava:

Pro dosažení optimálních výsledků prosím dbejte Technických listů všech používaných výrobků. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, bez mastnoty a prachu a savý. Dřevěné povrchy přebruste brusným papírem se zrnitostí 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování:

Nanášíte nátěrem, válečkem, stříkáním, máčením nebo stroje.

A. Nanášení na neošetřené nebo savé plochy:

Rovnoměrnou sytost povrchu docílíte metodou "mokrý do mokrého": Naneste sytě jednu vrstvu. Po 20 minutách pečlivě rozetřete lesklé nadměrné množství a na suchá místa naneste jednou nový olej. Po dalších 30 minutách pečlivě odeberte suchý přebytek. Poté nechte 12 - 24 hodin vyschnout. Tuto operaci zopakujte, až se do podkladu nebude vsakovat žádný olej.

B. Renovační nátěr:

Odstraňte kompletně staré nátěry uzavírající póry. Staré nátěry s otevřenými póry očistěte, resp. přebruste. Poté proveďte nátěr o skladbě uvedené v bodě A. Voskované plochy mohou být ošetřeny pomocí Leinos Tvrký olej, pokud byl vosk beze zbytku odstraněn.

Doba schnutí:

Suché proti prachu po cca 5-6 hodinách. Zpracovatelné po cca 12-24 hodinách. Tento systém potřebuje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Proto se postarejte o dobré provětrání, v situaci bez pohybu vzduchu použijte ventilátor pro zabránění zápachu.

Velikost balení a potřeba:

Cca 60-80 ml/m² se může dle savosti podkladu odlišovat.



balení	vystačí na...*
30l	430 m ²
200l	2.860 m ²
1000l	14.290 m ²

* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

Skladování a trvanlivost:

Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky. Uchovávejte na chladném, suchém místě v uzavřené nádobě.

Likvidace:

Katalogový klíč odpadu EAK 08 01 11

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Tvrdý olej pro nábytkový průmysl je připraven k přímému použití. K čištění nástrojů použijte LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 60+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

GHS08



Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 18.10.2024

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz •
info@blachut.cz