



Ø 20 ml / m ²	
0,25 l	≈ 12,5 m ²
0,75 l	≈ 37,5 m ²
2,5 l	≈ 125 m ²
10 l	≈ 500 m ²
30 l	≈ 1.500 m ²

Tvrký olej speciál 245

Konečný olejový nátěr obohacený pryskyřicí a voskem.

Vrchní olej na intenzivně používané povrchy jako jsou podlahy a náročný dřevěný nábytek. Vynikající leštící schopnost. Jako základ se používá Tvrký olej 240.

Oblast použití:

Konečný nátěr neuzavírající póry na interiérové plochy, které byly ošetřeny Tvrkým olejem LEINOS 240 nebo jiným podobným výrobkem, zejména na silně namáhaných plochách a pro výrobu nábytku vysoké jakosti.

Technické vlastnosti:

Tvrký, vodoodpudivý, paropropustný, finální nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Testováno z hlediska užitkových vlastností interiérových laků/lazur na dřevo podle DIN 68861. Testováno z hlediska migračního chování podle DIN EN 71, část 3 a odolnosti proti slinám a potu.

Barevný odstín:

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Neleštěný je hedvábně matný.

Složení:

lněný olej, vařený lněný olej, ricinový olej, tungový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, sušidla. Obsah VOC 540g/l. Mezní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010)

Podklad a příprava:

Neošetřené dřevo nejdříve ošetřete základním Tvrkým olejem 240 nebo podobným produktem. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu, a také savý. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

Zpracování:

Před použitím pečlivě promíchejte! Aplikace natíráním, válečkem, stříkáním, máčením. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při schnutí. Teplota prostoru a povrchu musí být nad 15°C. Výborně vhodné k leštění.

Doba schnutí:

Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu je suchý proti prachu po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný po cca 16 - 24 hodinách. Tento systém vyžaduje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a schnutí produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu použijte např. ventilátor, zabráníte tím tvorbě zápachu!

Velikost balení a spotřeba:

Cca. 10 - 30 ml/m², může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení	vystačí na...*
0,25l	12,5 m ²
0,75l	37,5 m ²
2,5l	125 m ²
10l	500 m ²
30l	1.500 m ²

* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladu a suchu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Načaté balení dobře uzavřete. Nepoužité zbytky přelijte do menších nádob.

Likvidace:

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

Tvrdý olej speciál je připraven k přímému použití. Na čištění použijte Ředidlo LEINOS 200.

GISCODE:

Ö 60+

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 02.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz