



Ø 20 ml / m <sup>2</sup>	
0,25 l	≈ 12,5 m <sup>2</sup>
0,75 l	≈ 37,5 m <sup>2</sup>
2,5 l	≈ 125 m <sup>2</sup>
10 l	≈ 500 m <sup>2</sup>
30 l	≈ 1.500 m <sup>2</sup>

## Tvrký olej speciál 245

Konečný olejový nátěr obohacený pryskyřicí a voskem.

Vrchní olej na intenzivně používané povrchy jako jsou podlahy a náročný dřevěný nábytek. Vynikající lešticí schopnost. Jako základ se používá Tvrký olej 240.

### Oblast použití:

Konečný nátěr neuzavírající póry na interiérové plochy, které byly ošetřeny Tvrkým olejem LEINOS 240 nebo jiným podobným výrobkem, zejména na silně namáhaných plochách a pro výrobu nábytku vysoké jakosti.

### Technické vlastnosti:

Tvrký, vodoodpudivý, paropropustný, finální nátěr, velmi odolný proti poškrábání. Testováno z hlediska užitkových vlastností interiérových laků/lazur na dřevo podle DIN 68861. Testováno z hlediska migračního chování podle DIN EN 71, část 3 a odolnosti proti slinám a potu.

### Barevný odstín:

Bezbarvý až lehce nažloutlý. Neleštěný je hedvábně matný.

### Složení:

lněný olej, vařený lněný olej, ricinový olej, tungový olej, estery přírodních pryskyřic, isoparafín, oxid hlinitý, mikrokrystalický vosk, sušidla. Obsah VOC 540g/l. Mezní hodnota EU max. 700 g/l (kategorie "f" od roku 2010)

### Podklad a příprava:

Neošetřené dřevo nejdříve ošetřete základním Tvrkým olejem 240 nebo podobným produktem. Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený nečistot a prachu, a také savý. Dřevěné plochy přebruste brusným papírem o zrnitosti 150 - 180 ve směru vláken.

### Zpracování:

Před použitím pečlivě promíchejte! Aplikace natíráním, válečkem, stříkáním, máčením. Nanášejte šetrně, zabráníte tak problémům při schnutí. Teplota prostoru a povrchu musí být nad 15°C. Výborně vhodné k leštění.

### Doba schnutí:

Při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu je suchý proti prachu po cca 10 - 12 hodinách. Pochůzný a přetíratelný po cca 16 - 24 hodinách. Tento systém vyžaduje ke schnutí dostatečné množství vzdušného kyslíku. Při zpracování a schnutí produktu je proto nutné zajistit optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! V objektech bez pohybu vzduchu použijte např. ventilátor, zabráníte tím tvorbě zápachu!

### Velikost balení a spotřeba:

Cca. 10 - 30 ml/m<sup>2</sup>, může se lišit v závislosti na savosti podkladu.

balení	vystačí na...*
0,25l	12,5 m <sup>2</sup>
0,75l	37,5 m <sup>2</sup>
2,5l	125 m <sup>2</sup>
10l	500 m <sup>2</sup>
30l	1.500 m <sup>2</sup>

\* Průměrná spotřeba na 1 vrstvu



**Skladování a trvanlivost:**

Skladujte v chladu a suchu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky. Načaté balení dobře uzavřete. Nepoužité zbytky přelijte do menších nádob.

**Likvidace:**

V souladu s místními, úředními předpisy. Zaschlé zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Evropský katalog odpadů: EAK/EWC 08 01 11.

**Ředící a čisticí prostředky:**

Tvrdý olej speciál je připraven k přímému použití. Na čištění použijte Ředidlo LEINOS 200.

**GISCODE:**

Ö 60+

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



---

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 21.11.2024

---

**LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika**  
**Tel. (+420) 553 627 764 • [www.LEINOS.cz](http://www.LEINOS.cz) • [www.barvyleinos.cz](http://www.barvyleinos.cz) • [www.olejenadrevo.cz](http://www.olejenadrevo.cz) • [info@blachut.cz](mailto:info@blachut.cz)**