



350

Ø 35 ml / m²
 0,75 l ≈ 21 m²
 2,5 l ≈ 71 m²

Wand-Wachsfinish 350

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind.

Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

Oblast použití:

Finish zur Nachbehandlung von Oberflächen, die mit Naturharz-Dispersionfarbe 660, Lasur-Spachtel 630 oder Wand-Wischlasur 601 gestaltet wurden.

Technické vlastnosti:

Offenporiger Schutzfilm aus natürlichen Rohstoffen. Schützt gestaltete Oberflächen gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Erhöht die Wischfestigkeit.

Složení:

Nussöl, Safloröl, Naturharzester, Mikrowachs, Tonerde, Isoparaffine, Benzisothiazolinon, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 430 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010).



Zpracování:

Mit Frottier-Lappen, Rolle oder Pinsel sparsam auftragen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Velikost balení a spotřeba:

Ca. 35 ml/m² pro Auftrag. Sparsam verwenden, um Trocknungsstörungen zu vermeiden.

Gebinde	reicht für...*
0,75l	21,5 m ²
2,5l	71,5 m ²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Skladování a trvanlivost:

Kühl aber frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:

Ö 60

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 13.01.2026

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz •
info@blachut.cz