



LEINOS
Naturfarben

Ø 10 - 30 ml / m²

0,75 l ≈ 34 m²

2,5 l ≈ 113 m²

10 l ≈ 450 m²

Tvrdovoskový olej LF 291

Povrchová úprava s obsahem oleje a vosku, bez rozpouštědel.

Ideální na silně zatěžované dřevěné plochy, terakotu, neutrální betonové podlahy, dřevotřískové desky atd.

Oblast použití:

Pro základní i finální nátěry všech savých podkladů, jako je dřevo a korek, terakota, kameninová dlažba, neutrální stěrkové podlahy, dřevotřískové desky, jako např. OSB desky apod., v interiéru.

Technické vlastnosti:

Tvrdovoskový olej LF je směs oleje a vosku a bez obsahu rozpouštědel. Zušlechťuje trvale dřevo a zaručuje odolný povrch. Oživuje strukturu dřeva a propůjčí sametový lesk. Testováno na migrační chování podle DIN EN 71, část 3. Testováno na odolnost proti slinám a potu podle DIN 53160.

Barevný odstín:

002 Bezbarvý, 202 Bílý.

Složení:

Lněný olej, tepelně upravená směs ricinového oleje a přírodních pryskyřic, vařený tungový olej, vařený tungový a ricinový olej, jíl, kaolín, mikrovosk, minerální pigmenty (kromě bezbarvého), sušidla. Obsah VOC 1 g/l. Limitní hodnota EU max. 30 g/l (kategorie "a" od 2010).

Podklad a příprava:

Podklad musí být suchý (vlhkost dřeva max. 14 %), čistý a zbaven prachu. Teplota zpracování by neměla být pod 16 °C. V případě nízkých teplot schne později. Závěrečné broušení povrchu proveďte brusným papírem se zrnitostí min. 120, resp. mřížkou.

Zpracování:

Tvrdovoskový olej LF naneste jednou rovnoměrně pomocí oboustranné špachtle (cca 15 - 30 ml/m², podle savosti dřeva). Poté důkladně vetřete pomocí jednokotoučové leštičky a s použitím zeleného padu a povrch vyleštíte bílým padem. V případě silně zatěžovaných, resp. obzvláště savých podlah proveďte další den druhý šetrný nátěr. Po 20 - 30 minutách povrch vyleštíte bílým padem. Během nanášení i schnutí zajistěte optimální cirkulaci čerstvého vzduchu! Jinak se mohou hromadit výpary! Všimněte si: Podlahy musí být položeny bez spár nebo je příp. zatmelte. V případě spár může dojít k úniku oleje nebo k tvorbě zvuků při chůzi.

Doba schnutí:

Doba schnutí činí cca 6 - 12 hodin (20 - 23 °C / 50 - 55 % relativní vlhkost vzduchu). Plně suché a zatížitelné po 7 - 10 dnech.

Velikost balení a spotřeba:

15 - 30 ml/m²; vydatnost: cca 30 - 60 m²/l podle podkladu.

balení vystačí na ...*

0,75l 34 m²

2,5l 113 m²

10l 450 m²

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



Skladování a trvanlivost:

Skladujte v chladu a suchu. Nádoby dobře uzavřete. Originálně uzavřené balení je stabilní minimálně 2 roky.

Likvidace:

Nádoby zcela vyprázdněte, a poté předejte do recyklační sběrný. Suché zbytky výrobku mohou být předány do komunálního odpadu. Kód opadu: 08 01 11.

Ředící a čisticí prostředky:

LEINOS Ředidlo 200.

GISCODE:

Ö 10+

Standardní věty o nebezpečnosti:

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!



Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji platnost.

Vytvořeno: 03.04.2025

LEINOS • Mgr. Ivo Blachut • Ratibořská 65/143 • 747 05 Opava, Česká Republika
Tel. (+420) 553 627 764 • www.LEINOS.cz • www.barvyleinos.cz • www.olejenadrevo.cz • info@blachut.cz